

⑫ 公開特許公報(A) 平4-58508

⑤ Int.Cl.⁵H 01 G 9/02
D 04 H 1/58

識別記号

3 0 1
A

庁内整理番号

7924-5E
7332-3B

⑬ 公開 平成4年(1992)2月25日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

⑭ 発明の名称 電解コンデンサ

⑮ 特 願 平2-168257

⑯ 出 願 平2(1990)6月28日

⑰ 発 明 者 佐々木 稔 昌 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内

⑰ 発 明 者 清 水 誠 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内

⑰ 発 明 者 仲 秋 健 太 郎 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内

⑰ 発 明 者 島 田 晶 弘 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内

⑰ 出 願 人 日本ケミコン株式会社 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1

⑱ 代 理 人 弁理士 浜田 治雄
最終頁に続く

明 細 書

解コンデンサ。

1. 発明の名称

電解コンデンサ

2. 特許請求の範囲

- (1) 陽極箔と陰極箔との間にセパレータが介在する電解コンデンサにおいて、前記セパレータが不織布からなる電解コンデンサ用セパレータであり、前記不織布の繊維間をポリビニルアルコール、エポキシ樹脂、シリコン樹脂並びにメラミン樹脂よりなる群から選択されるバインダでバインディングしたことを特徴とする電解コンデンサ。
- (2) 不織布を構成する繊維が、マニラ繊維、クラフト繊維、エスパルト繊維、アラミド繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリイミド繊維並びにポリサルホン繊維よりなる群から選択される請求項1記載の電解コンデンサ。
- (3) 不織布の密度が0.01~0.10 g/cm³であり、厚さが10~200 μmである請求項1記載の電

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、独特のセパレータを備える電解コンデンサに関し、更に詳しくは、電解コンデンサ用セパレータを改良することにより、特に低密度化を図った不織布の引張り強度が向上しコンデンサ素子の巻回工程後の繊維密度のバラツキが解消されショート発生件数が著しく低下した電解コンデンサに関する。

〔従来の技術〕

電解コンデンサは、小形、大容量、安価で整流出力の平滑化等に優れた特性を示し、各種電気・電子機器の重要な構成要素の1つである。一般に電解コンデンサには電解液式と固体式とがあり、前者が、陽極と陰極との間に電解液を介在させるのに対し、後者は、二酸化マンガ、二酸化鉛、テトラシアノキノジメタン錯塩またはポリピロールのような導電性の酸化物または有機物を固体電解質とし

て介在させる。

電解液式または固体式の電解コンデンサいずれの場合にあっても、陽極箔と集電陰極箔との間に一般に多孔質の素材からなるセパレータを挟持させることにより、電解液または固体電解質の浸漬および保持を確実にし、製品における陽極箔と陰極箔との隔離を確実にする手段がしばしば用いられる。

電解コンデンサ用セパレータとしては、マニラ紙、クラフト紙等のセルロース系繊維が広く使用されているが、一般的に使用されるこれらの電解コンデンサ用セパレータは、繊維間のからみ合いにより抄紙されているため、コンデンサの低インピーダンス化を目的として低密度化を図ると、コンデンサ素子の巻回工程後に繊維密度のバラツキが発生し、ショートが起こる蓋然性の高い繊維密度が特に低い部分が生ずることとなり、ショート発生率が非常に高くなるという欠点があった。

[発明が解決しようとする課題]

ポリフェニレンサルファイド繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリイミド繊維並びにポリサルホン繊維よりなる群から選択されるものであれば好適である。

不織布の密度が $0.01 \sim 0.30 \text{ g/cm}^3$ であり、厚さが $40 \sim 90 \mu\text{m}$ であれば好適である。

好ましくはバインダは、不織布 100 g 当り $0.1 \text{ g} \sim 20 \text{ g}$ の量で使用する。

バインダを不織布にバインディングする際は、例えばスプレー、浸漬のような方法により行う。

[作用]

前記したように、電解コンデンサ用セパレータとしては、マニラ紙、クラフト紙等のセルロース系繊維が広く使用されている。この種の先行技術としては、特開昭 50-122662 号、特開昭 52-366 号、特開昭 63-207114 号、実開昭 61-27328 号、実開昭 61-38926 号並びに実開昭 62-162830 号に記載された技術がある。

しかしながら、このような従来のセパレー

タは、このような従来技術の欠点を解消すべく検討を重ねた結果完成されたものであって、電解コンデンサ用セパレータを改良することにより、特に低密度化を図った不織布の引張り強度が向上しコンデンサ素子の巻回工程後の繊維密度のバラツキが解消されショート発生件数が著しく低下した電解コンデンサを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明によれば、陽極箔と陰極箔との間にセパレータが介在する電解コンデンサにおいて、前記セパレータが不織布からなる電解コンデンサ用セパレータであり、前記不織布の繊維間をポリビニルアルコール、エポキシ樹脂、シリコン樹脂並びにメラミン樹脂よりなる群から選択されるバインダでバインディングしたことを特徴とする電解コンデンサが提供される。

不織布を構成する繊維が、マニラ繊維、クラフト繊維、エスパルト繊維、アラミド繊維、

タを用いた電解コンデンサにおいては、マニラ紙、クラフト紙等のセルロース系繊維のように繊維間のからみ合いにより抄紙が行われる一般的な電解コンデンサ用セパレータを用いているため、コンデンサの低インピーダンス化を目的として低密度化を図ると、コンデンサ素子の巻回工程後に繊維密度のバラツキが発生し、ショートが起こる蓋然性の高い繊維密度が特に低い部分が生ずることとなり、ショート発生率が非常に高くなるという欠点があった。

本発明によれば、低密度化を図った不織布をエポキシ樹脂、シリコン樹脂、メラミン樹脂等でバインディングすることにより、不織布の引張り強度が向上し、コンデンサ素子の巻回工程後の繊維密度にバラツキを生ずることがなくなり、ショート発生件数を大幅に低下させることができる。

[発明の効果]

本発明によれば、電解コンデンサ用セパレ

ータを改良することにより、特に低密度化を図った不織布の引張り強度が向上しコンデンサ素子の巻回工程後の繊維密度のバラツキが解消されショート発生件数が著しく低下した電解コンデンサが提供される。

[実施例]

以下に実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定されるものではない。

電解コンデンサの作製

第1表に示す繊維種とバインダとからなるセバレータを用い、これらを組合せて常法によりサイズ10φ×25φ、定格電圧10V、定格静電容量1000μFの電解コンデンサを作製した。なお、電解液としてアープチロラクトン／フタル酸テトラメチルアンモニウム塩系電解液を使用した。

第1表

	繊維種 () 内重量比	バインダ
実施例1-1	マニラ(60)/エスバルト(40)混抄	PVA *

実施例2-1	35.9	0.30	0/100
実施例2-2	39.9	0.27	0/100
実施例2-3	40.3	0.31	0/100
比較例2-1	40.5	0.27	30/100
比較例2-2	42.0	0.41	6/100

表中、厚さの単位はμmであり、密度の単位はg/cm³である。

これらの結果から、本発明による電解コンデンサにあっては、低密度化を図った不織布をエポキシ樹脂、シリコン樹脂、メラミン樹脂でバインディングすることにより、ショート発生件数を大幅に低下させることができることが分る。

実施例1-2	マニラ(60)/エスバルト(40)混抄	エポキシ樹脂
比較例1-1	マニラ(60)/エスバルト(40)混抄	なし
比較例1-2	マニラ(60)/エスバルト(40)混抄	なし
実施例2-1	アラミド	エポキシ樹脂
実施例2-2	アラミド	メラミン樹脂
実施例2-3	アラミド	シリコン樹脂
比較例2-1	アラミド	なし
比較例2-2	アラミド	なし

* PVA : ポリビニルアルコール

試験結果

得られたセバレータの厚さおよび密度、並びにこれらのセバレータを用いて作製した電解コンデンサにおけるショート発生数を第2表に示す。

第2表

	厚さ	密度	ショート発生数
実施例1-1	40.3	0.24	0/100
実施例1-2	40.1	0.26	1/100
比較例1-1	40.4	0.25	39/100
比較例1-2	42.3	0.37	2/100

特許出願人 日本ケミコン株式会社
出願人代理人 弁理士 浜田治雄

第 1 頁の続き

⑦発 明 者 伊 藤 隆 人 東京都青梅市東青梅 1 丁目167番地の 1 日本ケミコン株式会社内